remmers
schützt Werte am Bau

Техническое описание
Артикул 5017/5003

Fugenband SK10/ Fugenband SK 25

Эластичная самоклеящаяся бутилкаучуковая гидроизоляционная лента на полипропилен-флизелиновой основе.

Сфера применения

Продукт применяется для быстрого устройства гидроизоляционных покрытий, деформационных и компенсационных швов под плиточные покрытия на тонком растворном слое, а также под продукты Flüssige Folie, Elastoschlämme 1K/2K, Flexschlämme 2K, Multi-Baudicht 2K и под керамические покрытия в бытовой сфере; для выполнения стыков между гидроизоляционными системами (битумными и шламовыми) и смежными строительными элементами в зоне цоколя.

Свойства продукта

Remmers Fugenband SK 10 / Fugenband SK 25 перекрывает и герметизирует деформационные и разделительные швы в санитарных помещениях, кухнях, ванных комнатах, стыковые швы при выполнении работ по санированию зоны цоколя. Лента надежно компенсирует деформации и на длительный срок герметизирует шов. Может применяться при классах влажности 0, A01, A02 и B0.

Основание

Основание должно быть чистым, прочным и свободным от масел, жиров и средств для распалубки. Поверхность должна быть ровной, швы должны быть заполнены. Острые выступы и остатки раствора на поверхности удалить. Углы и кромки закруглить / снять фаску. Гравийные гнезда заделать. Видимые неровности выровнять (для пола можно использовать продукт Multiplan, для стен продукт Multispachtel). Руководствоваться актуальными техническими описаниями применяемых гидроизоляционных продуктов. Сильновпитывающие и осыпающиеся основания предварительно обработать пылесосом и загрунтовать продуктом Tiefgrund W.

Технические параметры продукта

	SK 10	SK 25
Толщина:	ок. 0,70 мм	ок. 1,2 мм
Общая ширина:	100 мм	250 мм
Цвет:	белый / серый	серый
Вес материала:	ок. 72 г/м	ок. 72 г/м
Термостойкость:	-10 °C / +60 °C	-10 °C / +60 °C
Водонепроницаемость:	до 0,2 бар	до 0,2 бар
Разрывное удлинение продольное:	ок. 55 %	ок. 55 %
Разрывное удлинение поперечное:	ок. 81 %	ок. 81 %

Применение

Ленту Fugenband SK 10 / SK 25 наклеивается непосредственно на любые строительные минеральные и невпитывающие основания. Затем выполняется нанесение первого слоя гидроизоляционного материала.
В углах лента отрезается и наклеивается внахлест. Затем в зависимости от вида гидроизоляционного продукта выполняется нанесение 2-го и 3-го слоев по всей обрабатываемой поверхности.

Указания

Допустимая температура применения зависит от свойств применяемых гидроизоляционных материалов, но не должна быть ниже +5 °C.
При укладке ленты шпателем работать только в направлении поперек ленты. Не использовать инструмент с острыми краями.

Рабочий инструмент, очистка

Для разреза:
Нож или ножницы

Для гидроизоляции:
В зависимости от продукта валик, кисть-макловица или шпатель. Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.

Форма поставки, расход, условия хранения

Форма поставки:
Fugenband SK 10, арт. 5017: рулон 25 м в картонной упаковке
Fugenband SK 25, арт. 5003: рулон 10 м в картонной упаковке

Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985 www.remmers.de

Расход:
ок. 1 м/м

Условия хранения:
Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом прохладном месте. Срок хранения неограничен.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С публикацией новой версии технического описания предыдущие версии теряют свою силу.

5017-5003-TM-12.11.GS-Ro-Ke

remmers
schützt Werte am Bau