Fassadenfarbe

- Color Sil -

Высококачественная фасадная краска с минеральным характером

Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете	48	24
	Единица упаковки	**5 l**	**15 l**
	Тип упаковки	ведро пласт.	ведро пласт.
	Код упаковки	05	15
	Арт. №		
weiß	2930	■	■
спец. цвет*	2931	■	■

Производство по запросу; насыщенные цвета не производятся

Расход

~ 0,2 - 0,3 л/м² на один рабочий проход

Необходимо выполнить 2 рабочих прохода.
Расход может варьироваться в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности.
Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

Область применения



- Пористые минеральные строительные материалы вне помещений
- Прочные силикатные, силиконовые и матовые дисперсионные покрытия
- Полимерные штукатурки

Свойства



- Водоотталкивающие свойства w ≤ 0,1 кг/(м² · ч^{0,5})
- Паропроницаемость s_d ≤ 0,17 м
- Низкое внутреннее напряжение
- Матовая поверхность с минеральным характером

Технические параметры продукта

На момент поставки

Плотность (20 °C)	1,55 г/см³
Вязкость	4000 мПа·с
Связующее вещество	высококачественный чистый акрилат
Пигменты	светостойкие, щелочестойкие оксидные пигменты, диоксид титана
Уровень pH	~ 8,5

После реакции

Паропроницаемость (DIN 52615)	$s_d \leq 0{,}17$ м
Коэффициент водопоглощения (DIN 52617)	$w \leq 0{,}1$ кг/(м² · ч^{0,5})
Цвет	weiß/ белый
Степень блеска	матовая, с минеральным характером

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- Grundierung SV (6438)
- Imprägniergrund (0642)
- Hydro-Tiefengrund (0725)
- Продукты Remmers для очистки

Подготовка к выполнению работ

Требования к обрабатываемой поверхности

Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой, чистой, без пыли и трещин.
Не должно быть вредоносных солей

Подготовка

Минеральные поверхности, обладающие несущей способностью, загрунтовать продуктом Imprägniergrund.
Осыпающиеся, прочно держащиеся основания загрунтовать продуктом Grundierung SV или Hydro-Tiefengrund.

Порядок применения



Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +25 °C

Тщательно перемешать материал.
Нанести на поверхность, используя подходящий инструмент.
Нанести материал в 2 рабочих прохода в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности.
Технологический перерыв между рабочими проходами не менее 6 часов.

Указания по применению

Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.
На смежных поверхностях наносить материал только с одинаковым номером партии.

	Яркие цвета (например, желтый, красный и т.п.) могут иметь более низкую степень укрывистости, обусловленную особенностями пигментов. При необходимости нанести еще один слой. Свежеобработанные поверхности защищать от дождя, ветра, солнечного изучения и образования конденсата.
Общие указания	Отклонения от актуальных нормативных положений требуют согласования в особом порядке. При планировании и проведении принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях. Всегда выполнять пробное нанесение!
Рабочий инструмент / очистка	Кисть малая, кисть широкая плоская, валик из овечьей шерсти, аппарат безвоздушного распыления Рабочий инструмент и возможные загрязнения очищать сразу в свежем состоянии водой.
Условия хранения / срок хранения 	Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.
Безопасность / нормативные документы	Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.
Средства индивидуальной защиты	При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2 и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.
КОД GIS	BSW20
Указания по утилизации	Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от продуктов питания. Не допускать попадания в канализацию.
Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decopaint (2004/42/EG)	Предельное значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/c): макс. 40 г/л (2010). Содержание ЛОС в данном продукте < 40 г/л.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.