

# SL Deco Flake 01-3

Ультрафиолетоустойчивое, эластичное наливное полиуретановое покрытие с контрастной засыпкой  
UV-stable, flexible PUR flow coating with a contrast blinding

Перекрывает трещины, ультрафиолетоустойчивое, эластичное наливное покрытие с контрастной засыпкой и легкой структурированной поверхностью для зон, подверженных средней нагрузке. Возможно с матовой гладкой или противоскользящей поверхностью.

#### Характеристики

- Комфорт при хождении
- Перекрытие трещин
- Противоскользящая поверхность

#### Применение

- Вестибюли
- Офисные помещения
- Торговые помещения

#### Сертификаты испытаний \*

- Сопротивление скольжению C11
- Класс горючести Г1
- Проверка на перекрытие трещин
- Проверка выделения вредных веществ
- Испытание на пригодность для офисных стульев на роликах
- Проверка стойкости цвета
- Характеристики остаточного вдавливания (мебельные ножки)
- Подтвержденное уменьшение ударного шума

Crack-bridging, UV-stable, flexible flow coating with contrasting blinding and a slightly textured surface for areas exposed to light or medium loads.

#### Properties

- Tread-elastic and crack-bridging
- Slip-resistant surface
- Very good UV stability

#### Application

- Entrance halls
- Office facilities
- Salesrooms

#### Test certificates \*

- Slip resistance R 10
- Fire class B<sub>1</sub>-s1
- Crack bridging test
- Emission test
- Castor chair test
- Colour fastness test
- Residual indentation (furniture foot)
- Tested impact sound reduction

Толщина системного слоя: около 1,5 мм  
System layer thickness: approx.



Структура System	Наименование продукта Product name	Расход Application rate
1 Грунтовка Primer coat	Ероху ST 100	около 0,30 кг/м <sup>2</sup>
Дополнительно Шпательное на сдир Optional scratch coat	Ероху ST 100 + Наполнитель/ Filler material (например, Selectmix SBL)	около 0,50 кг/м <sup>2</sup>
2 Наливное покрытие Flow coating	PUR Deco Color New	около 2,00 кг/м <sup>2</sup>
3 Контрастная засыпка Contrast blinding	Articoflake	около 0,02 кг/м <sup>2</sup>
4 Запечатка Sealer	PUR Top M Plus	около 0,10 кг/м <sup>2</sup>



\* подробную информацию можно найти в действующем в настоящее время техническом описании / системных продуктов и соответствующем сертификате испытаний. Сертификаты испытаний применяются только к рассматриваемому продукту, поэтому вышеупомянутая система не обязательно является компонентом сертификата. При замене запечатки на засыпку могут быть достигнуты различные с-классы (степень противоскольжения). На дизайнерских полах присутствует оптическая черта/структура.  
For detailed information, refer to the current version of the technical data sheet / system specifications as well as the applicable test certificate. Test certificates only cover the product in question; consequently, the above-mentioned system may not necessarily form a constituent part of the approval. Different R slip ratings may be obtained by replacing the sealer or blinding materials.