



- a.** ж/б стена  
**b.** грунтование: **KIESOL** (art.1810) 1:1 с водой - 0,1 кг/м<sup>2</sup>  
**c.** гидроизоляционное покрытие:  
 3 слоя **WP SULFATEX** (art.0430)  
 На второй день sprыснуть последний слой неразбавленным спреем,  
 препаратом **KIESOL** (art.1810) - 0,2 кг/м<sup>2</sup>  
**d.** выкружка R=5 см, **WP DS LEVELL** (art.0426) - 1,7 кг/п.м.,  
 в области выкружки грунтование **KIESOL** (art.1810) 1:1 с водой - 0,1 кг/м<sup>2</sup>,  
 + **WP SULFATEX** (art.0430) - 1,6 кг/м<sup>2</sup>.

Данный чертеж не учитывает всех технических аспектов. Информация о технологии применения и другие технические данные вы найдете в актуальных технических описаниях.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРА  
СИСТЕМЫ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ.

