

Pronivelir

грунт-краска интерьерная

для дефектовки и шлифовки

для стен и потолков
ТУ BY 600112981.098-2025

- предотвращает разнооттеночность
- выравнивает контрастность основания
- повышает укрывистость финишного покрытия
- сокращает расход краски
- шлифуется



Краткий обзор

Назначение	Для грунтования неоднородных по цвету и составу поверхностей внутри помещений с целью исключения разнооттеночности и повышения укрывистости финишного покрытия, выравнивания впитывающей способности основания перед высококачественной окраской тонкослойными красками; может служить проявочным слоем и шлифоваться. Пригодные подложки: гипсокартон, оштукатуренные поверхности, бетон и др. минеральные основания. Исключить нанесение на силикатные, силиконовые, известковые, известково-цементные покрытия.
Сферы применения	☒ Строительство
Свойства	Отличается экономичным расходом, прекрасно наносится ручным и механизированным способом, может колероваться для сокращения расхода финишного покрытия.
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Колеровка	ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV, а также вручную универсальными колеровочными пастами. При колеровке вручную и на оборудовании др. компаний, производитель не несет ответственности за качество и цвет грунт-краски.
Цвет и внешний вид покрытия	После высыхания грунт-краска должна образовывать однородную без кратеров, пор и морщин поверхность. Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
1. Массовая доля нелетучих веществ, %	54-62
2. Показатель концентрации ионов водорода, pH	7,0-9,5
3. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °C, ч, не более	1

Упаковка	Металлические ведра: 3 л, 10 л.
Пригодные подложки	Гипсокартон, оштукатуренные поверхности, бетон и др. минеральные основания (исключить нанесение на силикатные, силиконовые, известковые, известково-цементные покрытия).
Подготовка поверхности	Очистить от пыли, грязи, разделительных жидкостей, битумных пятен, меловых, известковых, непрочно держащихся и несовместимых покрытий, должен отсутствовать эффект меления. Биопоражения и высолы очистить механически или при помощи моек высокого давления, обработать специальными составами. Новые бетонные поверхности грунтовать через 28 дней, оштукатуренные – через 7 дней (или по рекомендациям производителя). Металлические части окрасить антикоррозионной грунтовкой MAV.
Способ и условия нанесения	Работы проводить при температуре (t) воздуха, грунт-краски и поверхности не ниже 10 °C. Влажность оснований должна быть не более 8 %, воздуха – 40-60 %. Грунт-краска готова к применению. При необходимости допускается разбавление водой – не более 5 %, при безвоздушном нанесении – около

ООО «Мав»
222711, Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н,
Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск

e-mail: info@mav.by
mav.by
master.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

10 %. Грунт-краску тщательно перемешать и наносить в 1 слой: при грунтовании больших площадей – интерьерным валиком с длиной ворса 11-13 мм или пневмо-, или безвоздушным распылением; небольших и рельефных поверхностей – кистью с искусственным ворсом. При необходимости можно наносить в 2 слоя с промежуточной сушкой 2-4 ч. При безвоздушном распылении для получения высококачественного покрытия и исключения подтеков использовать сопла типа FF LP и LP размером 12-14" при давлении 90-110 бар. Упаковку с частично использованной грунт-краской тщательно закрыть, а содержимое использовать в наиболее короткий срок. Инструмент, пятна отмыть теплой водой с мылом до высыхания грунт-краски.

Грунт-краска одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности покрытия выбирайте краску одной партии или смешивайте необходимое количество различных партий в отдельной емкости, или окрашивайте участки поверхностей, не лежащие в одной зрительной плоскости.

Пиктограммы способов нанесения



Температурный режим, время высыхания

Время высыхания при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и влажности (60–70) % – 1 ч, при более низкой t и/или повышенной влажности – до 4 ч. При нанесении в 2 слоя промежуточная сушка 2-4 ч.

Расход

250–350 г/м² на двухслойное покрытие. Зависит от шероховатости, пористости поверхности, применяемого оборудования; квалификации работника. Точнее определяется нанесением пробного покрытия.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение

В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C .

Меры предосторожности

Грунт-краска пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Для защиты рук использовать резиновые перчатки, глаз – защитные очки. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация отходов

Остатки грунт-краски после высыхания и пустую упаковку утилизировать как бытовой мусор. Более подробная информация по безопасному обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.

Гарантийный срок

24 месяца с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Дополнительная документация

Свидетельство о гос. регистрации: ВУ.50.51.01.008.Е.000968.11.25
Паспорт безопасности: ПБ № 600112981.341-2025

Контактная информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:

+375 44 760 70 02
+375 29 660 18 27
+375 29 660 62 51
+375 29 685 00 87
stroyka@mav.by

Отдел клиентской поддержки:

+375 (1716) 6 12 29
+375 (1716) 6 13 21
+375 (1716) 6 13 22
+375 (1716) 6 13 23
+375 (1716) 6 13 24
zakaz@mav.by