



## Wohnraum-Lasur

Восковая лазурь на основе пчелиного воска, натуральной смолы и льняного масла для работ внутри помещений



Цвет	Доступные позиции			
	Кол-во на палете	672	200	30
	Единица упаковки	3 x 0,75 л	2 x 2,5 л	10 л
	Тип упаковки	ведро жест.	ведро жест.	ведро жест.
	Код упаковки	01	03	10
	Арт. №			
farblos / бесцветный *	2400	■	■	■


\* Продукт колеруется в различные цвета по системе колеровки remmers-mix. Дополнительная информация может быть получена у сотрудника службы продаж при оформлении заказа.

### Расход

~ 50 - 100 мл/м<sup>2</sup> на один слой



### Область применения



- Древесина внутри помещений
- Мебель
- Стеновая и потолочная обшивка
- Влажные помещения (кухни и ванные комнаты)
- Двери
- Лестницы и паркет (в качестве тонирующей грунтовки)

### Свойства



- Водный продукт
- На основе возобновляемого сырья (льняное масло и натуральная смола)
- Хорошие технологические свойства при нанесении
- Экономичность
- Очень хорошая водостойкость ("жемчужный эффект")
- Химстойкость: 1C по DIN 68861, ч. 1
- Вследствие использования натурального сырья возможны незначительные отклонения в оттенках продукта, которые, однако, согласно нашим сведениям не оказывают влияния на тонирование поверхности древесины.

**Технические параметры продукта**

Связующее вещество	акрилатная дисперсия
Плотность	~ 1,02 г/см <sup>3</sup>
Вязкость (20 °C)	200 - 500 мПа·с
Запах	слабый
Степень блеска	матовая

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

**Возможные системные продукты**

- **Hartwachs-Öl (0695)**
- **Treppen- & Parkettlack (2390)**

**Подготовка к выполнению работ****■ Требования к обрабатываемой поверхности**

Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.

Влажность древесины: 8 - 12 %

**■ Подготовка поверхности**

Полностью удалить загрязнения, жир и старые непрочные покрытия.

Существующие неповрежденные покрытия тщательно отшлифовать.

Жирную и смолистую древесину очистить растворителем Verdünnung & Pinselreiniger.

Отшлифовать обрабатываемую поверхность абразивным материалом с зерном P 150 - 180.

**Порядок применения****■ Условия применения**

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин.+15 °C, макс. +30 °C

Перед применением тщательно перемешать.

Наносить кистью, валиком или распылением.

Краскопульт: форсунка: 1,3 - 1,8 мм, давление распыляющего воздуха: 1,5 - 2,5 бар.

Выполнить легкую промежуточную шлифовку абразивной губкой или наждачной бумагой P 240 - 320.

Избегать шлифовки насквозь.

После высыхания нанести 2-й слой.

Нанесение выполнять тонкими слоями.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

**Указания по применению**

Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

При применении продукта в качестве тонирующей грунтовки при работе с темными оттенками грунтование необходимо выполнять более тщательно, чтобы добиться равномерного распределения тона.

В случае применения продукта в качестве тонирующей грунтовки для лестниц и паркета после грунтования поверхность необходимо запечатать продуктом Treppen- & Parkettlack или нанести финишное покрытие с помощью продукта Hartwachs-Öl.

Опасность самовоспламенения (DGUV Information 209-046)

Не работать с продуктом на том же рабочем месте, где используются нитроцеллюлозные лаки и морилки; загрязненную продуктом ткань (ветошь, рабочую одежду) собрать в огнеупорный контейнер и утилизировать.



#### ■ Высыхание

От пыли: ~ 2 часа

На отлип: ~ 4 часа

Последующая обработка: "через ночь" (12-16 часов)

Полная устойчивость к нагрузке через 7 дней

Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °С и относительной влажности воздуха 65 %.

Высыхание зависит от породы древесины и впитывающей способности обрабатываемой поверхности.

#### ■ Разбавление

Продукт готов к применению.

Для применения в качестве грунтовки: разбавить водой (~ 25 %)

#### Рабочий инструмент / очистка




Кисть малая (с искусственным ворсом), кисть флейцевая (с искусственным ворсом), валик мохеровый, распылительное оборудование, щетка для лакирования полов

Рабочее оборудование и инструмент очищать водой и моющим средством сразу после использования.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

#### Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

#### Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

#### Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (степень фильтрации не ниже А / P2) и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

#### Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

#### Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decopaint (2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (Кат.А/е): макс. 130 г/л (2010).

Содержание ЛОС в данном продукте < 130 г/л.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l



Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.