



- a. ж/б стена
- b. шпатлевание: **EPOXY MT 100** (art.0936) 1:1 с водой - 0,1 кг/м²
+ 3% тиксотропная добавка **WHG TX** (art.1008)
- c. антикоррозионное покрытие:
2-3 слоя **EPOXY UNIVERSAL** (art.5590/черный, 5591/красный)
- d. выкружка, R=5 см: **WP DS LEVELL** (art.0426) - 1,7 кг/п.м.,
в области выкружки грунтование **KIESOL** (art.1810) 1:1 с водой - 0,1 кг/м²,
+ **WP SULFATEX** (art.0430) - 1,6 кг/м²

Данный чертеж не учитывает всех технических аспектов. Информация о технологии применения и другие технические данные вы найдете в актуальных технических описаниях.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ
БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ.

